## Leistungserklärung 2025 Verordnung über Bauprodukte (Stand am 9. Dezember 2014) 1. Kenncode des Produkttyps 31003 Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische für Ingenieur-2. Verwendungszweck und Strassenbau 3. Hersteller Bereuter AG Schützenstrasse 55 8604 Volketswil 5. Bewertungssystem System 2+ 6. a) Norm (harmonisiert) SN EN 13242+A1:2021 Norm (nicht harmonisiert) SN EN 13285:2021 (VSS 70 119) Notifizierte Zertifizierungsstelle NB 2115 SÜGB

7. Erklärte Leistungen		Bezug	Wert	
Gemisch	Bezeichnung des Gemischs	0/16, 0/22, 0/45	0/45	(d/D)
	Bezeichnung		RC-Kiesa	emisch B 0/45
	Herkunft		Werk Hegnau	
Überkorn	Kategorie	OC 75	OC <sub>90</sub>	
Kornverteilungsbereich	Kategorie			
(allgemein)	Nategorie	G <sub>C</sub>	G <sub>C</sub>	
Korngrössenverteilung der	Kategorie (Allg./Lose)	G <sub>C</sub>	G <sub>C</sub>	
einzelnen Lose	, , ,		Gc	
Korngrössenverteilung	Angegebene Werte	Sieb A 22.4	70	(± 11 M-%)
	(MDV)	Sieb B 11.2	47	(± 11 M-%)
		Sieb C 5.6	33	(± 11 M-%)
21		Sieb E 2.0 Sieb F 1.0	23 18	(± 9M-%)
		Sieb G 0.5	14	(± 5M-%) (± 5M-%)
Oberer Grenzwert für den	Kategorie	UF <sub>12</sub>	UF <sub>7</sub>	(UF <sub>x</sub> )
Feinanteil	Prüfwert	12	5.1	(M-%)
Qualität der Feinanteile	Angegebener Wert	ist anzugeben	EN 13242 Anh.	
Wasserbeständigkeit	Angegebener Wert	CBR 2 / CBR 1 ≥ 0.5	1.0	(-)
Frostbeständigkeit	Wenn Feinanteil f > 3 M-% / 5 M-%	CBR F / CBR 1 ≥ 0.5	0.6	(-)
Tragfähigkeit	Angegebener Wert	≥ 40	195	(%)
Plattigkeitskennzahl	Kategorie	FI 35	FI <sub>20</sub>	(Fl <sub>xx</sub> )
	Prüfwert		10/10/6/5	(-)
Gebrochene Körner	Angegebener Wert	ist anzugeben	C <sub>50/10</sub>	(C <sub>XX/XX</sub> )
		-	C <sub>50/10</sub> , C <sub>50/10</sub> , C <sub>50</sub>	/ <sub>10</sub> , C <sub>50/10</sub>
Widerstand gegen	Kategorie	1.0	LA <sub>25</sub>	
Zertrümmerung LA	Prüfwert	LA <sub>40</sub>	21/22	(-)
Verunreinigungen	Angegebener Wert	keine sichtbaren	keine sichtba	ren
Trockendichte	Angegebener Wert	ist anzugeben	2265	(kg/m³)
Durchlässigkeit	Angegebener Wert	ist anzugeben	6.2*10^-7	(m/s)
Optimaler Wassergehalt	Angegebener Wert	ist anzugeben	4.9	(M-%)
Klassifizierung der	Angegebene Werte	Kiessand (Ru)	76	(M-%)
Bestandteile		Bitumenhaltige Mat. (Ra)	0	(M-%)
		Betonprodukte (Rc)	24	(M-%)
Wasserlösliche Sulfate	hai Vardacht	Mischabbruch (Rb)	0	(M-%)
Wasseriosiiche Sunate	bei Verdacht	ist anzugeben	0.01	(M-%)
Die unter Punkt 7 aufgeführten Produktleistungen wurden durch die akkreditierte Prüfstelle Consultest AG (STS 0091) ermittelt.			Datum/Visum:	D. Nieder
			04.07.2025	D. Niederberger

Die Leistungen des oben aufgeführten Produktes entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Datum/Visum:

04.07.2025

André Hess